


LAMINATE AND SOLID LAMINATE STRATIFIÉ ET STRATIFIÉ MASSIF LAMINAAT EN VOLKUNSTSTOF LAMINAT UND VOLLKUNSTSTOFF




H027 hêtre de provence




E028 érable nordique




C103 chêne lavé




N056 noisetier naturel




F061 frêne monreale




M091 merisier ambré




N057 noisetier brun



C047 chêne wengé



C132 chêne des marais




E025 érable wengé



B070 blanc megève




C062 capucine



E021 écru




B116 beige nature



B048 bleu oslo



V014 vinyle



149 gris paloma



G076 gris acier

EN - Standard: range of 18 colours. On demand, at a supplement and depending on the quantities: a range of 156 colours is available.

FR - Standard: choix parmi 18 couleurs. Sur demande, avec supplément de prix et en fonction des quantités: choix parmi 156 couleurs.

NL - Standaard: keuze uit 18 kleuren. Op aanvraag, mits meerprijs en in functie van de aantallen: keuze uit 156 kleuren.

DE - Standard: Wahl zwischen 18 Farben. Auf Anfrage, gegen Mehrpreis und abhängig von der bestellten Anzahl: Wahl zwischen 156 Farben.

EN - Technical specifications

	laminat (in accordance with EN 438-3)	solid laminat (in accordance with EN 438-4)
Density	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)
Resistance to crack formation	Class 4 (EN 438-2-23)	Class 4 (EN 438-2-24)
Abrasion resistance	≥ 150 cycles (EN 438-2-10)	≥ 150 cycles (EN 438-2-10)
Bending resistance		≥ 60 MPa (ISO 178)
Tensile resistance		≥ 60 MPa (ISO R527)
Scratch resistance	Degree 3 (EN 438-2-25)	Degree 3 (EN 438-2-25)
UV-resistance	4 to 5 (EN 438-2-27)	4 to 5 (EN 438-2-27)
Formaldehyde emission	E1 : < 8 mg/100 gr (EN 717-2)	E1 : < 8 mg/100 gr (EN 717-2)
Flammability	M3 (NFP-92-501)	C, s1 - d0 (EN 13501-1)
Hygiene	Bactericidal and fungicidal treatment (Sanitized®)	Bactericidal and fungicidal treatment (Sanitized®)
Maintenance	The top can be cleaned with a soft, moist cloth. Stains can be removed by using warm soapsuds or a standard cleaning product that can damage the surface.	The top can be cleaned with a soft, moist cloth. Stains can be removed by using warm soapsuds or a standard cleaning product that has no abrasive or strong alkaline substances. Do not use abrasive cleaning products that can damage the surface.

Standard range of 18 colours. The first 12 colours perfectly match the 12 colours of the solid wood, veneer and melamine.
On demand, at a supplement and depending on the quantities: a range of 156 colours is available.

FR - Spécifications techniques

	stratifié (conforme EN 438-3)	stratifié massif (conforme EN 438-4)
Densité	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)
Résistance à la fissuration	Classe 4 (EN 438-2-23)	Classe 4 (EN 438-2-24)
Résistance à l'usure	≥ 150 cycles (EN 438-2-10)	≥ 150 cycles (EN 438-2-10)
Résistance en flexion		≥ 80 MPa (ISO 178)
Résistance en traction		≥ 60 MPa (ISO R527)
Résistance aux rayures	Degré 3 (EN 438-2-25)	Degré 3 (EN 438-2-25)
Solidité couleur	4 à 5 (EN 438-2-27)	4 à 5 (EN 438-2-27)
Dégagement de formaldéhyde	E1 : < 8 mg/100 gr (EN 717-2)	E1 : < 8 mg/100 gr (EN 717-2)
Réaction au feu	M3 (NFP-92-501)	C, s1 - d0 (EN 13501-1)
Hygiène	Traitement antibactérien et antifongique (Sanitized®)	Traitement antibactérien et antifongique (Sanitized®)
Entretien	L'entretien quotidien se fait facilement avec une éponge savonneuse ou un chiffon doux. Pour les tâches rebelles, utiliser un solvant organique approprié (type white spirit, acétone,...), rincer à l'eau chaude et essuyer à l'aide d'un papier essui-tout. Ne jamais utiliser de produits abrasifs (poudre à récurer, laine d'acier, savon noir), ni d'agents de blanchiment, de produits cirant, de produits de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels.	L'entretien quotidien se fait facilement avec une éponge savonneuse ou un chiffon doux. Pour les tâches rebelles, utiliser un solvant organique approprié (type white spirit, acétone,...), rincer à l'eau chaude et essuyer à l'aide d'un papier essui-tout. Ne jamais utiliser de produits abrasifs (poudre à récurer, laine d'acier, savon noir), ni d'agents de blanchiment, de produits cirant, de produits de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels.

Standard: choix parmi 18 couleurs. Les 12 premières couleurs ont été adaptées aux 12 teintes bois massif, placage et mélamine.
Sur demande, avec supplément de prix et en fonction des quantités: choix parmi 156 couleurs.

NL - Technische specificaties

	laminat (conform EN 438-3)	volkunistof (conform EN 438-4)
Densiteit	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)
Weerstand tegen scheurvorming	Klasse 4 (EN 438-2-23)	Klasse 4 (EN 438-2-24)
Weerstand tegen slijtage	≥ 150 toeren (EN 438-2-10)	≥ 150 toeren (EN 438-2-10)
Buigweerstand		≥ 80 MPa (ISO 178)
Trekweerstand		≥ 60 MPa (ISO R527)
Krasbestendigheid	Graad 3 (EN 438-2-25)	Graad 3 (EN 438-2-25)
UV-resistentie	4 tot 5 (EN 438-2-27)	4 tot 5 (EN 438-2-27)
Formaldehyde uitstoot	E1 : < 8 mg/100 gr (EN 717-2)	E1 : < 8 mg/100 gr (EN 717-2)
Reactie bij brand	M3 (NFP-92-501)	C, s1 - d0 (EN 13501-1)
Hygiene	Bacterie- en schimmelwerend (Sanitized®)	Bacterie- en schimmelwerend (Sanitized®)
Onderhoud	Het dagelijks onderhoud kan eenvoudig met behulp van een (zachte) spons met zeepsop of zachte doek. Om hardnekkige vlekken te verwijderen: gebruik een geschikt organisch oplosmiddel (white spirit, aceton,...), het oppervlak met warm water spoelen en goed afdrogen. Gebruik nooit schuurmiddelen (schuurpoeder, staalwol, zwarte zeep), bleekmiddelen, boenmiddelen, noch schoonmaakproducten die sterke basen, sterke zuren of zouten bevatten.	Het dagelijks onderhoud kan eenvoudig met behulp van een (zachte) spons met zeepsop of zachte doek. Om hardnekkige vlekken te verwijderen: gebruik een geschikt organisch oplosmiddel (white spirit, aceton,...), het oppervlak met warm water spoelen en goed afdrogen. Gebruik nooit schuurmiddelen (schuurpoeder, staalwol, zwarte zeep), bleekmiddelen, boenmiddelen, noch schoonmaakproducten die sterke basen, sterke zuren of zouten bevatten.

Standard keuze uit 18 kleuren. De eerste 12 kleuren zijn volledig afgestemd op de 12 kleuren van het hout, fineer en melamine.
Op aanvraag, mits meerprijs en in functie van de aantallen: keuze uit 156 kleuren.

DE - Technische Spezifikationen

	Laminat (gemäß EN 438-3)	Vollkunststoff (gemäß EN 438-4)
Densität	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)	≥ 1,35 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)
Rissfestigkeit	Klasse 4 (EN 438-2-23)	Klasse 4 (EN 438-2-24)
Verschleißwiderstand	≥ 150 Umdrehungen (EN 438-2-10)	≥ 150 Umdrehungen (EN 438-2-10)
Biegefestigkeit		≥ 80 MPa (ISO 178)
Zugwiderstand		≥ 60 MPa (ISO R527)
Kratzfestigkeit	Grad 3 (EN 438-2-25)	Grad 3 (EN 438-2-25)
Farbbeständigkeit unter künstlichem Licht	4 bis 5 (EN 438-2-27)	4 bis 5 (EN 438-2-27)
Formaldehyd-Emission	E1 : < 8 mg/100 gr (EN 717-2)	E1 : < 8 mg/100 gr (EN 717-2)
Brennverhalten	M3 (NFP-92-501)	C, s1 - d0 (EN 13501-1)
Hygiene	schützt vor Bakterien und Schimmel (Sanitized®)	schützt vor Bakterien und Schimmel (Sanitized®)
Reinigung	Mit einem (weichen) Schwamm mit Seifenlauge oder einem weichen Tuch kann die tägliche Reinigung einfach durchgeführt werden. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken: Benutzen Sie ein geeignetes organisches Lösungsmittel (Lackbenzin, Aceton,...), spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und reiben Sie alles gut ab. Benutzen Sie nie Scheuermittel (Scheuerpulver, Stahlwolle, schwarze Seife), Bleichmittel, Poliermittel. Benutzen Sie auch keine Reinigungsmittel, die starke Basen, Säuren oder stark sauren Salzen enthalten.	Mit einem (weichen) Schwamm mit Seifenlauge oder einem weichen Tuch kann die tägliche Reinigung einfach durchgeführt werden. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken: Benutzen Sie ein geeignetes organisches Lösungsmittel (Lackbenzin, Aceton,...), spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und reiben Sie alles gut ab. Benutzen Sie nie Scheuermittel (Scheuerpulver, Stahlwolle, schwarze Seife), Bleichmittel, Poliermittel. Benutzen Sie auch keine Reinigungsmittel, die starke Basen, Säuren oder stark sauren Salzen enthalten.

Standard: Wahl zwischen 18 Farben. Die ersten 12 Farben sind völlig in Einklang mit den 12 Farben von Holz, Furnier und Melaminharz.
Auf Anfrage, gegen Mehrpreis und abhängig von der bestellten Anzahl: Wahl zwischen 156 Farben.



EN - Partnership between Haelvoet and Polyrey, preferred supplier of solid laminate, laminate and melamine. All Polyrey laminates and solid laminates have a standard Sanitized®-treatment. Sanitized is the worldwide leader in antimicrobial hygiene protection.

FR - Partenariat entre Haelvoet et Polyrey, fournisseur privilégié de stratifié massif, HPL et mélamine. L'ensemble de stratifiés (massifs) de Polyrey a subi un traitement standard Sanitized®. Sanitized est le leader mondial dans le domaine de la protection hygiénique antimicrobienne.

NL - Samenwerking tussen Haelvoet en Polyrey, voorkeursleverancier van volkunistof, laminaat en melamine. Alle laminaten en volkunistof van Polyrey zijn standaard behandeld met Sanitized®, wereldwijd marktleader op gebied van antimicrobiële hygiënische bescherming.

DE - Zusammenarbeit zwischen Haelvoet und Polyrey, dem Vorzugslieferanten von Vollkunststoff, Laminat und Melaminharz. Alle Laminaten und das Vollkunststoff haben eine Standard Sanitized® Behandlung bekommen. Sanitized ist weltweit Marktführer im Bereich antimikrobieller Hygienefunktion und Materialschutz.